(61) FONDO PSEUDOELLITTICO 2:1 CON FORO SBORDATO ESTERNO

OUTWARDS BEADED ELLIPSOIDAL HEAD 2:1



Legenda / *Key :*

De = **diametro esterno (mm)**
outside diameter (mm)

Di = **diametro interno (mm)**
inside diameter (mm)

de = **diametro esterno sbordatura (mm)**
outside beading diameter (mm)

di = **diametro interno sbordatura (mm)**
inside beading diameter (mm)

Ht = **altezza totale (mm)**
total height (mm)

h; h_1 = **altezza del colletto (mm)**
straight flange lenght (mm)

r; r_1 = **raggio di raccordo (mm)**
knuckle radius (mm)

R = **raggio di bombatura (mm)**
crown radius (mm)

S = **spessore di partenza (mm)**
thickness before forming (mm)

s = **spessore minimo dopo formatura**
minimum thickness after forming (mm)

	De	R	r	h*	S	r1**	h1
Fondo Pseudoellittico 2:1 Ellipsoidal head 2:1	Max. 8000	0,833Di	0,156Di	a richiesta *on request*	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta *on request*
ASME Ellipsoidal head 2:1	Max. 8000	0,9Di	0,17Di	a richiesta *on request*	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta *on request*
Korbbogen Böden (DIN 28013)	Max. 8000	0,8De	0,154De	a richiesta *on request*	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta *on request*

* a richiesta del cliente, in rapporto al De ed allo spessore / *on request depending on De and thickness*
** a richiesta con verifica disponibilità stampo / *on request but depending on the available mold*

Ogni richiesta sarà soggetta ad uno studio di fattibilità. In relazione alla combinazione delle caratteristiche richieste (dimensioni, materiale, spessore) S.I.F.E.A. potrà proporre differenti lavorazioni e formatura a freddo oppure a caldo.
Se una dimensione ha un valore non compreso nei range indicati, non esitate a contattare S.I.F.E.A. per una specifica valutazione.
Every request will be subject to a feasibility study. Depending on the required characteristics (dimensions, material, thickness) S.I.F.E.A. might propose different workings and cold or hot forming.
If a dimension has a value out of indicated ranges, please do not hesitate to contact S.I.F.E.A. for a specific evaluation.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE DI PROPRIETA' DI S.I.F.E.A S.r.l.
SONO VIETATE, A NORMA DI LEGGE, LE RIPRODUZIONI, LA CESSIONE E LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI A TERZI SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE.
This document and all information contained herein are confidential and property of S.I.F.E.A. S.r.l.
The copying and the distribution of this document as well as the communication of its content to others are prohibited unless expressly authorized by S.I.F.E.A. S.r.l.

S.I.F.E.A.
Società Italiana Fondi Bombati e Affini